

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР»



Технологическая карта по нанесению лакокрасочного материала



«ХВ-0278»

ТУ 2313-024-56421682-2014

Грунт-эмаль

представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой смолы с введением пластификаторов и ингибиторов коррозии.

Общие положения

Технологическая карта регламентирует технологию нанесения грунт-эмали «ХВ-0278» для защиты эксплуатируемых в атмосферных условиях металлических конструкций, в том числе и крупногабаритных, со сложным профилем, очистка которых затруднена, для защиты стальных, чугунных поверхностей, покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленных с металлом.

Подготовка металлической поверхности

Обезжиривание до очистки

В соответствии со СНиП 3.04.03 поверхность металлических изделий не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резка, остатков флюса.

Обезжиривание металлической поверхности производить ксилолом, растворителями Р-4 или 646.

Очистка металлической поверхности

Очистка металлической поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2₁ по ISO 8501-1:2007, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина или пригар.

Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007.

Обеспыливание

После очистки поверхность необходимо обеспылить или продуть сжатым воздухом без содержания масла и влаги.

Обезжиривание после очистки

При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно обезжирить ксилолом, растворителями Р-4 или 646. Обезжиривание поверхности производится методами распыления непосредственно перед окрашиванием. Допускается обезжиривание жесткой щеткой или ветошью, смоченной растворителем, с последующей протиркой сухой чистой ветошью.

Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет 6 часов;

Запрещается окрашивание по влажной поверхности.

Шероховатость поверхностей

Шероховатость очищенной металлической поверхности R_z (ГОСТ 2789) должна быть не ниже 4 класса. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой грунт-эмали.

Финишный слой

На покрытие грунт-эмали «ХВ-0278» возможно нанесение покровного слоя эмалями типа ХС, ХВ, ПФ.

Нанесение покровного слоя разрешается только после полного высыхания грунт-эмали «ХВ-0278».

Подготовка грунт-эмали

Перед применением выдержать грунт-эмаль при комнатной температуре в течении 8 часов.

Грунт-эмаль «ХВ-0278» перемешать в таре завода-изготовителя мешалкой до однородности по всему объему.

Разбавление	<p>При необходимости в грунт-эмаль добавить растворитель (Р-4) постепенно небольшими порциями до получения равномерного факела или нужной вязкости.</p> <p>Минимальная рабочая вязкость грунт-эмали по вискозиметру ВЗ-246(4) при температуре 20 °C в зависимости от метода нанесения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пневматическое распыление – 35 с; - безвоздушное распыление – 40 с; - ручное нанесение - 75 с. <p>Количество растворителя на разбавление не должно превышать 10%.</p> <p>Запрещается применение иных разбавителей! Рекомендуется приобретение растворителя вместе с грунт-эмалью у производителя.</p> <p>При использовании грунт-эмали возможны перерывы в работе при хранении в плотно закрытой таре, при возобновлении работы ее необходимо перемешать мешалкой.</p>										
Нанесение грунт-эмали											
Климатические условия	<p>Температура окружающей среды при нанесении грунт-эмали должна быть в интервале от минус 10 °C до плюс 30 °C и влажности воздуха не более 80%;</p> <p>Окрасочные работы не производятся или останавливаются во время дождя и снега, а также при скорости ветра более 10 м/сек.</p> <p>Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.</p>										
Пневматическое распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при пневматическом распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм; - давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²; - диаметр сопла пневматического распылителя, мм: 1,4-1,7. 										
Безвоздушное распыление	<p>Настройка окрасочного оборудования при безвоздушном распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование;</p> <p>Рекомендации по нанесению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм; - давление материала 80-150 бар; - диаметр сопла безвоздушного распылителя мм: 0,38-0,58; 										
Ручное нанесение	Ручное нанесение рекомендуется производить валиком без ворса или кистью из натурального волокна.										
Полосовое окрашивание	Полосовое окрашивание сварных швов, торцевых кромок и других труднодоступных мест проводят кистью или валиком перед полным окрашиванием.										
Толщина покрытия	Грунт-эмаль наносится в 2-3 слоя. Толщина однослойного покрытия «ХВ-0278» (по сухому слою) – 15-32 мкм. Толщина покрытия не более 100 мкм.										
Расход грунт-эмали	Расход грунт-эмали «ХВ-0278» зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует учитывать при нормировании. Примерные нормы расхода на один слой: от 180 г/м ² .										
Межслойная сушка и время высыхания покрытия	Минимальное время высыхания до нанесения следующего слоя и окончательного высыхания покрытия при распылении, не менее, чем:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура при нанесении</th> <th>-10 °C</th> <th>+10 °C</th> <th>+20 °C</th> <th>+30 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время высыхания при однослойном нанесении 15-32 мкм, ч, не более</td> <td>2:20</td> <td>1:30</td> <td>1:00</td> <td>0:40</td> </tr> </tbody> </table>	Температура при нанесении	-10 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C	Время высыхания при однослойном нанесении 15-32 мкм, ч, не более	2:20	1:30	1:00	0:40
Температура при нанесении	-10 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C							
Время высыхания при однослойном нанесении 15-32 мкм, ч, не более	2:20	1:30	1:00	0:40							
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать ксилолом, Р-4, 646.										
Важно!	По окончанию работ немедленно произвести очистку оборудования для предотвращения высыхания лакокрасочного материала.										
Формирование покрытия	<p>Формирование покрытия грунт-эмали «ХВ-0278» происходит без нагревания при естественных условиях.</p> <p>Окончательное формирование покрытия происходит в течении 3 суток при +20°C. При более низких температурах срок увеличивается до 14 суток.</p>										

Транспортирование	Транспортирование и монтаж окрашенных конструкций можно производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения финишного слоя.
Ремонт покрытия	Ремонт поврежденного участка покрытия зачистить инструментом, обсыпать, обезжирить. Нанести композицию валиком или кистью.
Хранение грунт-эмали	Гарантийный срок годности грунт-эмали «ХВ-0278» – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал необходимо в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или под другим укрытием, препятствующим попаданию прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 60 °С до плюс 40 °С.
Требования безопасности	Данный продукт является пожароопасным и токсичным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР» Тел/факс: (3812) 36-39-43, 36-40-88
ourcity@bk.ru; www.lakcolor.ru/

LAKCOLOR.RU